

CALACATTA PURO

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA


RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE • GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

1 COLORE | COLOR

V3 | MEDIA MEDIUM



PURO NATURALE
R10 - A




PURO SATINATO



PURO LEVIGATO



PURO BOCCIARDATO
R10



PURO BOCC GRIP
R11 - A+B+C

CALACATTA PURO


GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE • GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

naturale R10 | A bocciardato R10 bocciardato grip R11 | A+B+C

5 FINITURE | FINISHES NATURALE | SATINATO | LEVIGATO | BOCCIARDATO | BOCCIARDATO GRIP
NATURAL | BRUSHED | POLISHED | FLAMED | GRIP FLAMED

5 FORMATI RETTIFICATI | RECTIFIED SIZES NATURALE | SATINATO | LEVIGATO | BOCCIARDATO
SPESSORE 10mm | 0.4" NATURAL | BRUSHED | POLISHED | FLAMED




MIX 3 FINITURE 20x120_8"x48"



OGNI SCATOLA CONTIENE: 2 PEZZI LEVIGATI, 1 NATURALE, 1 BOCCIARDATO



60x120 | 24"x48"



60x60 | 24"x24"

2 FORMATI RETTIFICATI | RECTIFIED SIZES BOCCIARDATO GRIP
SPESSORE 10mm | 0.4" GRIP FLAMED



CALACATTA PURO

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA






RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE • GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

CALACATTA PURO FONDI - TILES







NATURALE DIN 51130 R10 DIN 51097 A ASTM C 1028 DRY 0,61 WET 0,71 D.COF 0,49

BOCCIARDATO DIN 51130 R10 ASTM C 1028 DRY 0,73 WET 0,61 D.COF 0,51

BOCCIARDATO GRIP DIN 51130 R11 DIN 51097 A+B+C ASTM C 1028 DRY 0,80 WET 0,69 D.COF 0,74

DIMENSIONE	FINITURA	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
 60x120 - 24"x48" RETTIFICATO	NATURALE	10 ^{MM} 0.4"	64989	62	MQ
	SATINATO	10 ^{MM} 0.4"	66102	72	MQ
	LEVIGATO	10 ^{MM} 0.4"	66106	80	MQ
	BOCCIARDATO	10 ^{MM} 0.4"	72967	62	MQ
	BOCCIARDATO GRIP	10 ^{MM} 0.4"	73640	62	MQ
 20x120 - 8"x48" RETTIFICATO	NATURALE	10 ^{MM} 0.4"	72962	62	MQ
	SATINATO	10 ^{MM} 0.4"	66101	78	MQ
	LEVIGATO	10 ^{MM} 0.4"	66107	92	MQ
	MIX 3 FINITURE PZ PER BOX: 2 lev, 1 nat, 1 bocc	10 ^{MM} 0.4"	73595	92	MQ
	BOCCIARDATO	10 ^{MM} 0.4"	72964	62	MQ
 60x60 - 24"x24" RETTIFICATO	NATURALE	10 ^{MM} 0.4"	66096	48	MQ
	SATINATO	10 ^{MM} 0.4"	66100	56	MQ
	LEVIGATO	10 ^{MM} 0.4"	66108	67	MQ
	BOCCIARDATO	10 ^{MM} 0.4"	72968	48	MQ
	BOCCIARDATO GRIP	10 ^{MM} 0.4"	73281	48	MQ
 30x60 - 12"x24" RETTIFICATO	NATURALE	10 ^{MM} 0.4"	66097	48	MQ
	SATINATO	10 ^{MM} 0.4"	66099	56	MQ
	LEVIGATO	10 ^{MM} 0.4"	66109	67	MQ
	BOCCIARDATO	10 ^{MM} 0.4"	72966	48	MQ
	 7,4x30 - 2,9"x12" RETTIFICATO	NATURALE	10 ^{MM} 0.4"	72860	68
SATINATO		10 ^{MM} 0.4"	66103	80	MQ
LEVIGATO		10 ^{MM} 0.4"	66111	90	MQ
BOCCIARDATO		10 ^{MM} 0.4"	72862	68	MQ







CONFORME A NORME | UNI EN 14411 APP. G GRUPPO BIa UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture >35 UNI EN ISO 10545-04	 RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance 0,87 UNI EN ISO 10545-05	 RES. ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion <=175 UNI EN ISO 10545-06	 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance RESISTE UNI EN ISO 10545-09	 RESISTENZA AL GELO Frost resistance RESISTE UNI EN ISO 10545-12	 RES. ATTACCO CHIMICO Chemical resistance naturale A LC HC bocciardato/grip A LA HA UNI EN ISO 10545-13
--	--	---	--	--	---









NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance naturale/grip classe 4 bocciardato classe 5 UNI EN ISO 10545-14	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance nat/bocc R10 - grip R11 DIN 51130	 RES. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot naturale A - grip A+B+C DIN 51097	 COF naturale 0,61/0,71 bocciardato 0,73/0,61 bocc grip 0,80/0,69 ASTM C 1028	 D.COF naturale 0,49 bocciardato 0,51 bocc grip 0,74	 CERDIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design
---	--	---	--	--	--

CALACATTA PURO **DECORI** - DECORS

DIMENSIONE	FINITURA	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
 <p>30x30 - 12"x12" MOSAICO 4,7_1.8"</p>	NATURALE	10 ^{MM} 0.4"	72774	14	PZ
	SATINATO	10 ^{MM} 0.4"	66790	18	PZ
	LEVIGATO	10 ^{MM} 0.4"	72775	20	PZ
	MIX 3 FINITURE levigato, naturale, bocciardato	10 ^{MM} 0.4"	72776	18	PZ
 <p>29x32 - 11.4"x12.6" INTRECCIO</p>	LEVIGATO	10 ^{MM} 0.4"	66791	45	PZ
	MATT	10 ^{MM} 0.4"	66793	30	PZ
 <p>20x60 - 8"x24" CAPITONNÈ rivestimento</p>					
 <p>0,8x59,4 - 0.3"x23.4" BACCHETTA METALLO</p>	ARGENTO	10 ^{MM} 0.4"	57367	15	PZ
	FUMÈ	10 ^{MM} 0.4"	57368	15	PZ
 <p>1,5x59,4 - 0.6"x23.4" BACCHETTA METALLO</p>	ARGENTO	10 ^{MM} 0.4"	57370	16,5	PZ
	FUMÈ	10 ^{MM} 0.4"	57365	16,5	PZ
 <p>0,5x120 - 0.2"x46.8" BACCHETTA METALLO</p>	ARGENTO	10 ^{MM} 0.4"	64931	23	PZ
	FUMÈ	10 ^{MM} 0.4"	68783	23	PZ

CALACATTA PURO **PEZZI SPECIALI** - SPECIAL TRIMS

DIMENSIONE	FINITURA	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
 <p>4,8x120 - 1.9"x48" BATTISCOPA</p>	NATURALE	10 ^{MM} 0.4"	72789	16	ML
	LEVIGATO	10 ^{MM} 0.4"	72790	20	ML
 <p>4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCOPA</p>	NATURALE	10 ^{MM} 0.4"	72783	11	ML
	LEVIGATO	10 ^{MM} 0.4"	72784	14	ML
 <p>10x60 - 4"x24" BATTISCOPA</p>	NATURALE	10 ^{MM} 0.4"	66781	16	ML
	SATINATO	10 ^{MM} 0.4"	66782	18	ML
	LEVIGATO	10 ^{MM} 0.4"	66783	22	ML
 <p>4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCALA DX</p>	NATURALE	10 ^{MM} 0.4"	72785	19	ST
	LEVIGATO	10 ^{MM} 0.4"	72787	24	ST
 <p>4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCALA SN</p>	NATURALE	10 ^{MM} 0.4"	72786	19	ST
	LEVIGATO	10 ^{MM} 0.4"	72788	24	ST
 <p>10x60 - 4"x24" BATTISCALA DX</p>	NATURALE	10 ^{MM} 0.4"	66784	27	ST
	LEVIGATO	10 ^{MM} 0.4"	66788	32	ST
 <p>10x60 - 4"x24" BATTISCALA SN</p>	NATURALE	10 ^{MM} 0.4"	66785	27	ST
	LEVIGATO	10 ^{MM} 0.4"	66789	32	ST
 <p>33x120 - 13"x48" GRADINO COSTA RETTA</p>	NATURALE	10 ^{MM} 0.4"	66772	160	PZ
	LEVIGATO	10 ^{MM} 0.4"	66778	210	PZ
 <p>33x120 - 13"x48" GRADINO ANGOLARE DX</p>	NATURALE	10 ^{MM} 0.4"	66773	270	PZ
	LEVIGATO	10 ^{MM} 0.4"	66779	290	PZ
 <p>33x120 - 13"x48" GRADINO ANGOLARE SN</p>	NATURALE	10 ^{MM} 0.4"	66774	270	PZ
	LEVIGATO	10 ^{MM} 0.4"	66780	290	PZ



CALACATTA PURO SATINATO_BRUSHED, LEVIGATO_POLISHED 60X60_24"X24" SATINATO, 60X120_24"X48"
LEVIGATO, 29X32_11.4"X12.6" MOSAICO INTRECCIO LEVIGATO, 10X60_4"X24" BATTISCOPIA LEVIGATO,
33X120_13"X48" GRADINO COSTA RETTA LEVIGATO



La purezza della materia arricchita da morbide forme in bassorilievo.

Raffinati decori.

Elegant decorations. The purity of the material enhanced by soft shapes in bas-relief.

Des décors raffinés. La pureté du matériau enrichi de formes souples en bas-relief.

Decoraciones refinadas. La pureza de la materia enriquecida con suaves formas en bajorrelieve

Raffinierte Dekors. Die Reinheit der Materie, angereichert mit weichen Formen als Flachrelief.

Изысканные декоры. Чистота материала, обогащенного мягкими барельефными формами.



La superficie bocciardata grip come finitura ideale di ambienti rilassanti dove l'acqua ne è protagonista.

Acqua e grip insieme.

Water and grip, together.
The bush-hammered grip surface is the ideal finish for relaxing environments where water is protagonist.

Eau et antidérapant à la fois.
La surface bouchardée antidérapante est une finition idéale pour des ambiances relaxantes où l'eau est protagoniste.

Agua y antideslizante, juntos.
La superficie abujardada antideslizante como acabado ideal de ambiente relajantes donde el agua es protagonista.

Wasser und Rutschfestigkeit vereint.
Die aufgeraute Oberfläche mit Grip gilt als ideal für entspannte Räume, deren Hauptdarsteller das Wasser ist.

Вода и шероховатая поверхность.
Бучардированная поверхность grip для идеальной отделки помещений, предназначенных для отдыха, где вода является главным действующим лицом.



Calacatta Puro Levigato per realizzare spazi ricchi e sofisticati.
Contemporaneo e raffinato.

Contemporary and sophisticated.
Pure polished Calacatta to create rich and sophisticated spaces.

Contemporain et raffiné.
Calacatta Pure Lisse pour réaliser des espaces riches et sophistiqués.

Contemporáneo y refinado.
Calacatta Puro Pulido para realizar espacios ricos y sofisticados.

Modern und raffiniert.
Calacatta Pur geschliffen, um reichhaltige und raffinierte Räume entstehen zu lassen.

Модно и элегантно.
Чистая полированная Калакатта для реализации богатых и современных пространств.

CALACATTA PURO LEVIGATO_NATURALE_NATURAL

60X120_24"X48" LEVIGATO, 7,4X30_2,9"X12" LEVIGATO, 7,4X30_2,9"X12" NATURALE





Mixed solution.
The walk-in closet becomes a real mix of surfaces, fabrics and leathers enclosed by walls that follow the same style.

Solution mix.
Le dressing devient un vrai mélange de surfaces, de tissus et de peaux réunis sur des murs qui suivent le même style.

Solución combinada.
El vestidor se vuelve una verdadera combinación de superficies, tejidos y pieles envueltos entre paredes que siguen el mismo estilo.

Eine Mischung als Lösung.
Der Schrankraum wird zu einer wahren Mischung an verschiedenen Oberflächen, Stoffen und Lederwaren, umhüllt von Wänden, die demselben Stil folgen.

Решение mix. Гардеробная становится настоящей комбинацией поверхностей, ткани и кожа хранятся в стенах такого же стиля.

La cabina armadio diventa un vero mix di superfici, tessuti e pellami racchiusi da pareti che seguono il medesimo stile.

Soluzione mix.



Le venature oro del Calacatta Puro in equilibrio con i toni caldi delle essenze.
Il bagno si arricchisce di preziosi dettagli.

**Effetto marmo. Effetto legno.
Soluzione perfetta.**



Le delicate texture del Calacatta Puro si immergono nella trasparenza degli arredi, mantenendone la loro originale sostanza.

Fluttuante leggerezza.

Fluctuating lightness. The delicate textures of Pure Calacatta immerse themselves in the transparency of furnishings, preserving their original substance.

Une légèreté flutuante. Les textures délicates de Calacatta Pure s'immergent dans la transparence des meubles, en conservant leur essence originale.

Flutuante ligereza. Las delicadas texturas del Calacatta Puro se sumergen en la transparencia de las decoraciones manteniendo su esencia original.

Marmoreffekt. Holzeffekt. Perfekte Lösung. Die goldfarbenen Maserungen von Calacatta Pur im Gleichgewicht mit den warmen Farbtönen. Das Bad wird mit wertvollen Details angereichert.

Подвижная легкость. Мягкие текстуры Чистой Calacatta погружены в прозрачность предметов обстановки, сохраняя их изначальную суть.

CARATTERISTICHE TECNICHE STATUARIO BIANCO

















Technical characteristics - Caractéristiques techniques
Características técnicas - Technische Eigenschaften
Технические характеристики
SPESORE mm. 10 - thickness 0.4" - Epaisseur - Espesor - Stärke - Толщина

VALORI TIPICI

Typical values
Valeurs typiques
Typische Werte
Характерные значения

VALORI LIMITE PREVISTI

Expected limit values - Valeurs limites
prévues - Erwartete Grenzwerte
Предусмотренные предельные значения

	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorción de agua - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Водопоглощение UNI EN ISO 10545-03	<= 0,5%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Carga de rotura - Résistance aux chocs - Bruchlast - Разрушающее усилие UNI EN ISO 10545-04	>1300 N	1300 N min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistencia a la flexión - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Стойкость на изгиб UNI EN ISO 10545-04	>35N/mm ²	35 N/mm ² min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Resistencia al choque - Résistance aux chocs - Stoßfestigkeit - Сопротивление удару UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE e> 0,87 Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizient - Коэффициент возврата	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Resistencia a la abrasión profunda - Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenabriebfestigkeit Стойкость к глубокому истиранию UNI EN ISO 10545-06	<= 175 mm ³	175 mm ³ max UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatación térmica lineal - Dilatation thermique linéaire - Thermische Dilatation - Линейное тепловое расширение UNI EN ISO 10545-08	6,7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Resistencia al choque térmico - Résistance aux chocs thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit - Стойкость к тепловым перепадам UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ Determination of moisture expansion - Dilación causada por la humedad - Détermination de la dilatation à l'humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit - Расширение под воздействием влажности UNI EN ISO 10545-10	0,1%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Resistencia al hielo - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозостойкость UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	RICHIESTA Required - Solicitud - Requite - Gefordert - Требуется UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Resistencia al ataque químico - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit - Стойкость к химическому воздействию UNI EN ISO 10545-13	NATURALE A LA - HA BOCCIARDATO A LA - HA BOCC GRIP A LA - HA	UB Min. - UNI EN 14411 G Da ULA a ULC da UHA a UHC - From ULA to ULC from UHA to UHC - De ULA à ULC de UHA à UHC Von ULA auf ULC von UHA auf UHC - От ULA до ULC от UHA до UHC
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Resistencia a las manchas - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Стойкость к загрязнению UNI EN ISO 10545-14	NATURALE CLASSE 5 BOCCIARDATO CLASSE 5 BOCC GRIP CLASSE 5	Classe 3 min Class 3 min - Clase 3 min - Categorie 3 min - Klasse 3 min - Класс 3 мин UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance - Resistencia al deslizamiento - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit - Сопротивление скольжению DIN 51130	NATURALE R 10 BOCCIARDATO R 10 BOCC GRIP R 11	Da R9 a R13 From R9 to R13 - De R9 a R13 - De R9 à 13 - Von R9 auf R13 - От R9 до R13 BGR 181
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot - Resistencia al deslizamiento con pies descalzos - Résistance au glissement pieds nus - Rutschfestigkeit fuer den Barfußbereich - Сопротивление скольжению при хождении босиком DIN 51097	NATURALE BOCCIARDATO A BOCC GRIP A+B+C	Da A a C From A to C - De A a C - De A à C - Von A auf C - От A до C GUV 26.17
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción estática - Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента статического трения сухая поверхность мокрая поверхность ASTM C 1028	NATURALE DRY 0,68 BOCCIARDATO DRY 0,75 BOCC GRIP DRY 0,72	WET 0,52 WET 0,43 WET 0,73
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción dinámica - Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента динамического трения сухая поверхность мокрая поверхность	NATURALE BOCCIARDATO BOCC GRIP	WET 0,43 WET 0,43 WET 0,79
	STONALIZZAZIONE Shade Variation - Dénuancement - Variedad de tonalidades - Farbspiel - Разнотонность	V3	V1 Uniforme - Uniform - Uniforme - Uniforme - Gleichmäßig - Однородная - V2 Leggera - Light - Légère - Ligera - Leicht - V3 Media - Medium - Moyenne - Media - Mittel - Средняя - V4 Alta - High - Haute - Alta - Hoch - Высокая

CARATTERISTICHE TECNICHE STATUARIO PURO

















Technical characteristics - Caractéristiques techniques
Características técnicas - Technische Eigenschaften
Технические характеристики
SPESORE mm. 10 - thickness 0.4" - Epaisseur - Espesor - Stärke - Толщина

VALORI TIPICI

Typical values
Valeurs typiques
Typische Werte
Характерные значения

VALORI LIMITE PREVISTI

Expected limit values - Valeurs limites
prévues - Erwartete Grenzwerte
Предусмотренные предельные значения

	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorción de agua - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Водопоглощение UNI EN ISO 10545-03	<= 0,5%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Carga de rotura - Résistance aux chocs - Bruchlast - Разрушающее усилие UNI EN ISO 10545-04	>1300 N	1300 N min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistencia a la flexión - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Стойкость на изгиб UNI EN ISO 10545-04	>35N/mm ²	35 N/mm ² min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Resistencia al choque - Résistance aux chocs - Stoßfestigkeit - Сопротивление удару UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE e> 0,87 Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizient - Коэффициент возврата	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Resistencia a la abrasión profunda - Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenabriebfestigkeit Стойкость к глубокому истиранию UNI EN ISO 10545-06	<= 175 mm ³	175 mm ³ max UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatación térmica lineal - Dilatation thermique linéaire - Thermische Dilatation - Линейное тепловое расширение UNI EN ISO 10545-08	6,7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Resistencia al choque térmico - Résistance aux chocs thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit - Стойкость к тепловым перепадам UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ Determination of moisture expansion - Dilación causada por la humedad - Détermination de la dilatation à l'humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit - Расширение под воздействием влажности UNI EN ISO 10545-10	0,1%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Resistencia al hielo - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозостойкость UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	RICHIESTA Required - Solicitud - Requite - Gefordert - Требуется UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Resistencia al ataque químico - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit - Стойкость к химическому воздействию UNI EN ISO 10545-13	NATURALE A LC - HC BOCCIARDATO A LC - HC BOCC GRIP A LC - HC	UB Min. - UNI EN 14411 G Da ULA a ULC da UHA a UHC - From ULA to ULC from UHA to UHC - De ULA à ULC de UHA à UHC Von ULA auf ULC von UHA auf UHC - От ULA до ULC от UHA до UHC
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Resistencia a las manchas - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Стойкость к загрязнению UNI EN ISO 10545-14	NATURALE CLASSE 4 BOCCIARDATO CLASSE 4 BOCC GRIP CLASSE 4	Classe 3 min Class 3 min - Clase 3 min - Categorie 3 min - Klasse 3 min - Класс 3 мин UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance - Resistencia al deslizamiento - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit - Сопротивление скольжению DIN 51130	NATURALE R 10 BOCCIARDATO R 10 BOCC GRIP R 11	Da R9 a R13 From R9 to R13 - De R9 a R13 - De R9 à 13 - Von R9 auf R13 - От R9 до R13 BGR 181
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot - Resistencia al deslizamiento con pies descalzos - Résistance au glissement pieds nus - Rutschfestigkeit fuer den Barfußbereich - Сопротивление скольжению при хождении босиком DIN 51097	NATURALE A+B BOCCIARDATO A BOCC GRIP A+B+C	Da A a C From A to C - De A a C - De A à C - Von A auf C - От A до C GUV 26.17
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción estática - Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента статического трения сухая поверхность мокрая поверхность ASTM C 1028	NATURALE DRY 0,75 BOCCIARDATO DRY 0,71 BOCC GRIP DRY 0,77	WET 0,65 WET 0,69 WET 0,76
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción dinámica - Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента динамического трения сухая поверхность мокрая поверхность	NATURALE BOCCIARDATO BOCC GRIP	WET 0,54 WET 0,52 WET 0,75
	STONALIZZAZIONE Shade Variation - Dénuancement - Variedad de tonalidades - Farbspiel - Разнотонность	V3	V1 Uniforme - Uniform - Uniforme - Uniforme - Gleichmäßig - Однородная - V2 Leggera - Light - Légère - Ligera - Leicht - V3 Media - Medium - Moyenne - Media - Mittel - Средняя - V4 Alta - High - Haute - Alta - Hoch - Высокая

CARATTERISTICHE TECNICHE CALACATTA PURO

















Technical characteristics - Caractéristiques techniques
Características técnicas - Technische Eigenschaften
Технические характеристики
SPESORE mm. 10 - thickness 0,4" - Epaisseur - Espesor - Stärke - Толщина

VALORI TIPICI






Typical values
Valeurs typiques
Typische Werte
Характерные значения

VALORI LIMITE PREVISTI








Expected limit values - Valeurs limites
prévues - Erwartete Grenzwerte
Предусмотренные предельные значения

	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorción de agua - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Водопоглощение UNI EN ISO 10545-03	<= 0,5%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Carga de rotura - Résistance aux chocs - Bruchlast - Разрушающее усилие UNI EN ISO 10545-04	>1300 N	1300 N min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistencia a la flexión - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Стойкость на изгиб UNI EN ISO 10545-04	>35N/mm²	35 N/mm² min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Resistencia al choque - Résistance aux chocs - Stoßfestigkeit - Сопротивление удару UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE e> 0,87 Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizient - Коэффициент возврата	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Resistencia a la abrasión profunda - Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenabriebfestigkeit Стойкость к глубокому истиранию UNI EN ISO 10545-06	<= 175 mm³	175 mm³ max UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatación térmica lineal - Dilatation thermique linéaire - Thermische Dilatation - Линейное тепловое расширение UNI EN ISO 10545-08	6,7 (10°C)	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Resistencia al choque térmico - Résistance aux chocs thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit - Стойкость к тепловым перепадам UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ Determination of moisture expansion - Dilación causada por la humedad - Détermination de la dilatation à l'humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit - Расширение под воздействием влажности UNI EN ISO 10545-10	0,1%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Resistencia al hielo - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозостойкость UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	RICHIESTA Required - Solicitud - Requite - Gefordert - Требуется UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Resistencia al ataque químico - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit - Стойкость к химическому воздействию UNI EN ISO 10545-13	NATURALE A LC - HC BOCCIARDATO A LA - HA BOCC GRIP A LA - HA	UB Min. - UNI EN 14411 G Da ULA a ULC da UHA a UHC - From ULA to ULC from UHA to UHC - De ULA à ULC de UHA à UHC - Von ULA auf ULC von UHA auf UHC - От ULA до ULC от UHA до UHC
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Resistencia a las manchas - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Стойкость к загрязнению UNI EN ISO 10545-14	NATURALE CLASSE 4 BOCCIARDATO CLASSE 5 BOCC GRIP CLASSE 4	Classe 3 min Class 3 min - Classe 3 min - Categorie 3 min - Klasse 3 min - Класс 3 мин UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance - Resistencia al deslizamiento - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit - Сопротивление скольжению DIN 51130	NATURALE R 10 BOCCIARDATO R 10 BOCC GRIP R 11	Da R9 a R13 From R9 to R13 - De R9 a R13 - De R9 à 13 - Von R9 auf R13 - От R9 до R13 BGR 181
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot - Resistencia al deslizamiento con pies descalzos - Résistance au glissement pieds nus - Rutschfestigkeit fuer den Barfußbereich - Сопротивление скольжению при хождении босиком DIN 51097	NATURALE A BOCCIARDATO A BOCC GRIP A+B+C	Da A a C From A to C - De A a C - De A à C - Von A auf C - От A до C GUV 26.17
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción estática - Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента статического трения сухая поверхность мокрая поверхность ASTM C 1028	NATURALE DRY 0,61 WET 0,71 BOCCIARDATO DRY 0,73 WET 0,61 BOCC GRIP DRY 0,80 WET 0,69	
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción dinámica - Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента динамического трения сухая поверхность мокрая поверхность	NATURALE WET 0,49 BOCCIARDATO WET 0,51 BOCC GRIP WET 0,74	
	STONALIZZAZIONE Shade Variation - Dénuancement - Variedad de tonalidades - Farbspiel - Разнотонность	V3	V1 Uniforme - Uniform - Uniforme - Uniforme - Gleichmäßig - Однородная - V2 Leggera - Light - Légère - Liger - Leicht - Легкая - V3 Media - Medium - Moyenne - Media - Mittel - Средняя - V4 Alta - High - Haute - Alta - Hoch - Высокая






















FONDI TILES STATUARIO BIANCO CALACATTA PURO

	formato cm size cm format cm Format cm		pz scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq. mt. box mq. boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Pallette	mq. pallet sq. mt. pallet mq. pallet Qm. Pallette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Pall. Europallet 80x120
	60x120 24"x48"	FONDO	2	1,42	32	32	45,44	1024
	20x120 8"x48"	FONDO	4	0,94	21	40	37,6	840
	60x60 24"x24"	FONDO	3	1,08	23,5	32	34,56	752
	30x60 12"x24"	FONDO	6	1,08	23,5	40	43,2	940
	7,4x30 2,9"x12"	FONDO	30	0,67	15	42	28,35	630

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS STATUARIO BIANCO CALACATTA PURO

	formato cm size cm format cm Format cm		pz scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq. mt. box mq. boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Pallette	mq. pallet sq. mt. pallet mq. pallet Qm. Pallette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Pall. Europallet 80x120
	4,8x120 1,9"x48"	BATTISCOPIA	6	ML 7,2	7	60	21,6	420
	4,8x60 1,9"x24"	BATTISCOPIA	20	ML 12	14,45	60	36	867
	10x60 4"x24"	BATTISCOPIA	10	ML 6	14,5	60	36	870
	4,8x60 1,9"x24"	BATTISCALA DX - SN (set 2 pz)	20	ST 10	15			
	10x60 4"x24"	BATTISCALA DX - SN (set 2 pz)	10	ST 5	12,5			
	33x120 13"x48"	GRADINO COSTA RETTA	2	PZ 2	21	20	15,84	
	33x120 13"x48"	ANGOLARE GRADINO COSTA RETTA DX - SN	1	PZ 1	10,5	20	7,92	

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%


DECORI_DECORS STATUARIO BIANCO	formato cm size cm format cm Format cm		pz scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq. mt. box mq. boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Pallette	mq. pallet sq. mt. pallet mq. pallet Qm. Pallette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Pall. Europallet 80x120
 NATURALE - SATINATO LEVIGATO - MIX 3 FINITURE	4,7_1.8" 30x30_12"x12"	MOSAICO	6	PZ X MQ	11,11	10,2	60	32,4
 NATURALE - LEVIGATO	30x30 12"x12"	CONTRASTI	6	PZ X MQ	12	10,2	60	30
 MIX 3 FINITURE	15x30 6"x12"	ROMBI 3D rivestimento	4	PZ X MQ	22,22	4	40	7,2
 PLATINO	2,4x60 0,9"x24"	LISTELLO CRAQUELÉ rivestimento	11			3,3		
 ARGENTO - TITANIO	0,8x59,4 0,3"x23,4"	BACCHETTA METALLO	20			1,6		
 ARGENTO - TITANIO	1,5x59,4 0,6"x23,4"	BACCHETTA METALLO	15			2,25		
 ARGENTO - TITANIO	0,5x120 0,2"x48"	BACCHETTA METALLO	5			0,75		
DECORI_DECORS STATUARIO PURO								
 NATURALE - SATINATO LEVIGATO - MIX 3 FINITURE	4,7_1.8" 30x30_12"x12"	MOSAICO	6	PZ X MQ	11,11	10,2	60	32,4
 LEVIGATO	29x32 11,4"x12,6"	INTRECCIO	6	PZ X MQ	24	10,2	64	16
 LEVIGATO	20x120 8"x48"	MONOLITE (set 2 pz) rivestimento	ST 1	ST X MQ	4,16	10,67	30	7,2
 MATT	20x60 8"x24"	EMBOSS rivestimento	5	PZ X MQ	8,33	13,5	54	32,4
 PLATINO	2,4x60 0,9"x24"	LISTELLO CRAQUELÉ rivestimento	11			3,3		
 ARGENTO - TITANIO	0,8x59,4 0,3"x23,4"	BACCHETTA METALLO	20			1,6		
 ARGENTO - TITANIO	1,5x59,4 0,6"x23,4"	BACCHETTA METALLO	15			2,25		
 ARGENTO - TITANIO	0,5x120 0,2"x48"	BACCHETTA METALLO	5			0,75		
DECORI_DECORS CALACATTA PURO								
 NATURALE - SATINATO LEVIGATO - MIX 3 FINITURE	4,7_1.8" 30x30_12"x12"	MOSAICO	6	PZ X MQ	11,11	10,2	60	32,4
 LEVIGATO	29x32 11,4"x12,6"	INTRECCIO	6	PZ X MQ	24	10,2	64	16
 MATT	20x60 8"x24"	CAPITONNÉ rivestimento	5	PZ X MQ	8,33	13,5	54	32,40
 ARGENTO - FUMÈ	0,8x59,4 0,3"x23,4"	BACCHETTA METALLO	20			1,6		
 ARGENTO - FUMÈ	1,5x59,4 0,6"x23,4"	BACCHETTA METALLO	15			2,25		
 ARGENTO - FUMÈ	0,5x120 0,2"x48"	BACCHETTA METALLO	5			0,75		

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%

INDICAZIONI DI POSA

POSA CON DISTANZIATORI LIVELLANTI (CUNEI)

PER LA POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI MEDIANTE FORMATI CON LATO SUPERIORE A 60 CM, CERDOMUS RACCOMANDA L'UTILIZZO DI DISTANZIATORI LIVELLANTI CHE CONSENTONO DI RENDERE PERFETTAMENTE PLANARE LA SUPERFICIE, MANTENERE LA POSIZIONE DESIDERATA DI OGNI PIASTRELLA RIDUCENDO I TEMPI DI POSA.



Laying with leveling spacers (wedges)

To lay floors and wall coverings using formats with sides greater than 60 cm, Cerdomus recommends the use of leveling spacers that allow the surface to be perfectly flat, keeping each tile in place and reducing laying time.

Pose avec croisillons autonivelants (cales)

Pour la pose de sols et revêtements dont les formats ont un côté supérieur à 60 cm, Cerdomus recommande l'utilisation de croisillons autonivelants qui permettent d'obtenir une surface parfaitement plane, de maintenir la position de chaque carreau tout en réduisant les temps de pose.

Colocación con separadores autonivelantes (cuñas)

Para la colocación de pavimentos y revestimientos con baldosas de más de 60 cm de lado, Cerdomus recomienda utilizar separadores autonivelantes que permiten obtener una superficie perfectamente plana y mantener la posición deseada de cada baldosa, reduciendo los tiempos de colocación.

Verlegung mit nivellierenden Abstandhaltern (Keilen)

Zur Verlegung von Fliesen auf Böden und an Wänden mit einer Seitenlänge von über 60 cm empfiehlt Cerdomus die Verwendung von nivellierenden Abstandhaltern, die dafür sorgen, dass die Oberfläche perfekt eben ist, um die gewünschte Position jeder Fliese aufrecht zu erhalten und die Verlegedauer zu reduzieren.

Укладка с использованием выравнивающих распорок (клиньев)

Для укладки полов и облицовок с использованием форматов, у которых длина ребра превышает 60 см, Cerdomus рекомендует использовать выравнивающие распорки, позволяющие обеспечить абсолютную горизонтальность поверхности, поддерживать нужное положение каждой плитки, тем самым сокращая время укладки.

SUGGERIMENTI DI POSA

SI CONSIGLIA DI POSARE IL MATERIALE PRELEVANDOLO ALTERNATIVAMENTE DA SCATOLE DIVERSE, STENDERE A TERRA 4 MQ DI PRODOTTO PER CONTROLLARE L'EFFETTO D'INSIEME, LA STONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO È UNA CARATTERISTICA PECULIARE DELLO STESSO. PER LA POSA SI CONSIGLIA UNA FUGA DI 2 MM E L'UTILIZZO DI DISTANZIATORI LIVELLANTI. PER I PRODOTTI LEVIGATI SI RACCOMANDA LA MASSIMA CAUTELA NELLE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE E POSA. A POSA EFFETTUATA SI CONSIGLIA DI PROTEGGERE LA PAVIMENTAZIONE FINO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI CANTIERE. I PRODOTTI CON SUPERFICIE LEVIGATA O SATINATA POTREBBERO, CON IL TEMPO, SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI DI COLORE E LUCENTEZZA, CONFERENDO AL PRODOTTO UNA CARATTERISTICA DI INVECCHIAMENTO NATURALE.

LAYING TIPS

We recommend laying tiles taking them alternately from different boxes, spreading them across 4 square meters on the ground to check the overall effect; shade variation is a special tile feature. During laying, we recommend a 2 mm grout joint and the use of leveling spacers. For smoothed tiles, we recommend exercising caution in handling and laying operations. Once laid, we recommend protecting the floor until all other construction work is completed. Tiles with smooth or satin surface may, with time, undergo slight variations in color and gloss, which give them a natural distressed look.

SUGGESTIONS DE POSE

Il est conseillé de poser le matériau en le prenant alternativement dans plusieurs boîtes différentes ; étendre 4 m² de produit sur le sol pour contrôler l'effet d'ensemble. La multiplicité de tons du produit est l'une de ses caractéristiques. Lors de la pose, un joint de 2 mm est conseillé ainsi que l'utilisation de croisillons autonivelants. Pour les produits polis, la plus grande prudence est recommandée au moment de la manutention et de la pose. La pose terminée, il est conseillé de protéger le sol jusqu'à la fin des travaux du chantier. Avec le temps, les produits à surface polie ou satinée pourraient subir de petites variations de couleur et d'éclat, en conférant au produit une caractéristique de vieillissement naturel.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

Se recomienda colocar el material tomándolo alternativamente de diferentes cajas y extender sobre el suelo 4 m² de producto para controlar el efecto de conjunto. La destonación del producto es una característica peculiar del mismo. Para la colocación se recomienda una junta de 2 mm y la utilización de separadores autonivelantes. Para los productos pulidos se recomienda la máxima cautela en las operaciones de movimiento y colocación. Una vez efectuada la colocación, se recomienda proteger la pavimentación hasta concluir las obras de albañilería. Los productos con superficie pulida o satinada pueden, con el tiempo, sufrir cambios menores de color y brillo, dando al producto un aspecto de envejecimiento natural.

TIPPS FÜR DAS VERLEGEN

Es empfiehlt sich das Material beim Verlegen abwechselnd aus verschiedenen Schachteln zu entnehmen und dabei am Boden 4 Quadratmeter des Produkts aufzulegen, um die Wirkung kontrollieren zu können. Die Nuancierung des Produkts ist eine spezielle Eigenschaft. Für die Verlegung raten wir zu einer Fuge von 2 mm und zur Verwendung nivellierender Abstandhalter. Für geschliffene Produkte ist maximale Sorgfalt bei der Fortbewegung und der Verlegung erforderlich. Nach dem Verlegen sollte der Boden bis zum Abschluss der Bauarbeiten geschützt werden. Die Produkte mit polierter oder satinierter Oberfläche können im Lauf der Zeit minimale Veränderungen an Farbe und Glanz erfahren, was dem Produkt den Eindruck einer natürlichen Alterung verleiht.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Рекомендуем выполнять укладку, выбирая плитку поочередно из разных ящиков, разложив ее квадратом площадью 4 кв.м, чтобы оценить общую картину и свойственную данному типу плитки разнотонность. Рекомендуем реализовать шов между плитками шириной 2 мм и воспользоваться выравнивающими распорками. Проявите максимальную осторожность во время перемещения и укладки полированной плитки. После укладки накройте пол до полного завершения строительных и отделочных работ. Со временем, в ходе эксплуатации, на плитке со полированной или сатирированной поверхностью могут наблюдаться минимальные изменения цвета и блеска, что придает изделию черты естественного износа.

I prodotti Cerindustries S.p.A. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerindustries S.p.A. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. Cerindustries S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerindustries S.p.A. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Cerindustries S.p.A. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Cerindustries S.p.A. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerindustries S.p.A. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Cerindustries S.p.A. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.



Cerindustries for LEED

I crediti LEED forniscono agli operatori del settore gli strumenti necessari per calcolare l'impatto di sostenibilità ambientale di un edificio. Il sistema si basa sull'attribuzione di un punteggio relativo a specifici requisiti di eco-compatibilità dei materiali utilizzati. La somma di tali punti (crediti) determina il livello di certificazione ottenuto dall'edificio e contribuisce ad aumentarne il valore di mercato. I prodotti Cerindustries rispondono a molti dei requisiti richiesti dalle certificazioni LEED e in particolare, tutti i prodotti in grés porcellanato contengono una percentuale di materiale riciclato (pre-consumer) superiore al 40%, non rilasciano sostanze tossiche e vengono realizzati in stabilimenti certificati da un sistema di gestione ambientale.



Cerindustries for LEED

LEED credits provide to architects, contractors etc. all the necessary means to evaluate the grade of environmental sustainability of a given building. Leed provisions are based on the recognition/assignment criteria of credits pertaining to specific requirements of green building materials. The credits total amount does establish the certification ranking achieved by the building and does concur to raise the market perceived value. All Cerindustries' products do comply with many of LEED's requirements and more in particular all products classified under category BLA, porcelain stoneware, are made up with a percentage of recycled and recovered material, (pre-consumer), that does exceed 40% of the total quantity of clays employed. Cerindustries' products do not release VOCs and are produced in production facilities environmental friendly certified.



CERDOMUS

Cerindustries s.p.a. 48014 Castelbolognese Ravenna Italia via Emilia Ponente 1000 tel 0039 0546 652111
fax 0039 0546 50010 www.cerdomus.com - info@cerdomus.com